

FIJASOL AL AGUA

Código: 1039

Descripción

Fijador y endurecedor al agua. Sin olor. Fácil aplicación. Buenas propiedades de penetración y fijación del soporte. Repintable con cualquier pintura al agua.

Propiedades

- Buena penetración en el soporte
- Fija y mejora el soporte consiguiéndose mejor rendimiento con la pintura de acabado.

Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistema de pintado con productos al agua en superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, cartón-yeso, etc.

Características técnicas

Color:	Incoloro
Peso específico:	1,0 k/l
Secado al tacto:	60 minutos a 20°C.
Intervalo de repintado:	2 horas a 20°C y 60% de humedad relativa.
Acabado:	Mate, transparente, incoloro.
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola.
Dilución y limpieza:	En agua. Diluir en partes 1/1 hasta 4/1 en función de la porosidad del soporte.
Rendimiento:	5-10 m ² /Lts, según dilución y soporte

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Obra nueva (hormigón):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Aplicar una capa de "Fijasol al Agua". Dejar secar 2-4 horas a 20°.
- Continuar con el sistema indicado.

Restauración y mantenimiento:

- Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
- Masillar defectos e irregularidades con masilla Standard.
- Aplicar una capa de "Fijasol al Agua". Dejar secar 2-4 horas a 20°.
- Continuar con el sistema indicado.

Observaciones

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con un producto fungicida.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.